

# MasterTop CC 714

## Apsauginė ir sandarinimo membrana betonui ir pramoninėms grindims.

### APRAŠYMAS

MasterTop CC 714 yra aukštos kokybės apsauginė ir sandarinimo membrana skirta betonui ir pramoninių grindų apsaugai. Produktas lengvai ir greitai užnešamas purkštuvu, šepetiu ar lakavimo voleliu. Užtikrina geresnę cemento hidrataciją, tuo pačiu padidina betono stiprį, atsparumą dilimui, sumažina betono paviršiaus dulkelį.

MasterTop CC 714 užsandarina poras betono paviršiuje, mažina įgeriamumą ir palengvina grindų priežiūrą. Tvirta, vandenį atstumianti membrana yra sunkiai pašalinama.

Prieš naudojant MasterTop CC 714, rekomenduojame atlikti sukibimo bandymus su klijais, kurie bus naudojami plytelių, vinilo ar asbesto plokščių klijavimui, ar dažais.

### PASKIRTIS

- MasterTop CC 714 rekomenduojame naudoti ant natūralaus bei spalvoto betono, horizontalių lygių ar reljefinių paviršių.
- MasterTop CC 714 naudoti pastatų viduje ir išorėje. Naudojant viduje, užtikrinti gerą ventilaciją.
- Rekomenduojamas ant natūralių bei spalvotų MasterTop 135/200/450/800 paviršiaus kietiklių.
- MasterTop CC 714 taip pat galima naudoti betoninių grindų sandarinimui, norint sumažinti grindų dulkelį ir palengvinti valymą.

### KADA NAUDOTI

MasterTop CC 714 užnešamas ant šviežio betono ir/ar pramoninių grindų iš karto kai tik betono paviršius tampa pakankamai kietas ir tinkamas produktui užnešti (paprastai po 2 valandų, bet ne vėliau kaip po 6 valandų nuo galutinio glaistymo) ir yra vis dar drėgnas. Tai ypatingai svarbu esant karšto oro sąlygoms. Produktą užpurkšti nedelsiant po klojinių nuėmimo. Jei dalis betono paviršiaus jau išdžiūvo, jį sudrėkinti prieš produkto užnešimą nepaliekant vandens balų. Betonas džiūsta daug greičiau esant skersvėjui, aukštai temperatūrai, tiesioginiams saulės spinduliams ir panašiai.

### NENAUDOTI

MasterTop CC 714 nerekomenduojame naudoti architektūriniam betonui.

MasterTop CC 714 nenaudoti ant šlapio betono (esant lietai) ir tuo pačiu metu tiesiogiai šviečiant saulei; šios sąlygos gali būti pulverizacijos priežastimi.

MasterTop CC 714 nenaudoti ant plotų, kurie vėliau bus dengiami plytelėmis, remontiniais mišiniais ar kitomis grindų medžiagomis.

### UŽNEŠIMAS

Užnešti ploną, tolygų sluoksnį purkštuvu ir/ar trumpo plauko lakavimo voleliu. Papildomai nenaudoti tirpiklių.

Labai svarbu užnešti tolygų produkto sluoksnį; priešingu atveju, grindys ilgainiui atrodys dėmėtos.

Iškart po užnešimo betono paviršius tampa blizgantis, tai padeda lengviau atskirti apdorotą plotą ir išvengti pakartotino produkto užnešimo.

MasterTop CC 714 truputį tamsina betono paviršių.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius, nedelsiant po panaudojimo, valyti aromatiniais (ksilenas, toluenas) arba panašiais tirpikliais. Užtikrinti gerą vėdinimą. Sudrėkintų tirpikliais įrankių nevalyti suspaustu oru.

### PAKUOTĖ, SAUGOJIMAS

MasterTop CC 714 yra tiekiamas 200 litrų statinėse ir 20 litrų talpose. Laikant originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose, teigiamoje temperatūroje, garantinis saugojimo laikas apie 24 mėnesiai.

Prieš naudojimą produktą gerai suplakyti, statines paridenti.

### SAŃAUDOS

Priklauso nuo betono paviršiaus struktūros ir porėtumo: 100 – 150 g/m<sup>2</sup>.

### KIETĖJIMAS

Esant normalioms sąlygoms, vidutiniškai po 1,5 valandos produktas sukietėja ir ant jo nelieka pėdsakų.

### SVEIKATA & ATSARGUMO PRIEMONĖS

MasterTop CC 714 sudėtyje yra tirpiklių. Nešioti tinkamus apsauginius drabužius, akinius ir mūvėti tinkamas pirštines. Produktas yra degus, nedirbti arti atviros liepsnos šaltinių. Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, neįkvėpti produkto, būtina dirbti su respiratoriumi. Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje, saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

# MasterTop CC 714

Apsauginė ir sandarinimo membrana betonui ir pramoninėms grindims.

Techniniai duomenys		
Spalva		gelsva - gintaro
Agregatinė būseną		skystis
Specifinė masė, tankis	kg/l esant 20°C	EN ISO 2811-1 EN ISO 2811-2
Nelakių medžiagų kiekis		EN ISO 3251
Pelenų kiekis		0,1 – 1%
Klampumas n° 4 Ford cup	esant 20°C	max. 25-50 sec
Tirpumas		tirpikliuose
Išlieka stabilus		nuo -4°C iki +50°C
Naudojimo temperatūra		> +5°C
Toksiškumas		žiūrėti skyriuje "sveikata & atsargumo priemonės"
Membranos efektyvumas	CEN TS 14754-1	> 80% po 72 valandų

## MB Modernus betonas

Kleboniškių g. 18-2, LT-44104 Kaunas  
Tel.: +370 686 08397

Master Builders Solutions Belgium nv  
Nijverheidsweg 89  
B-3945 Ham  
Tel. +32 11 34 04 34  
mbs-cc-be@mbcc-group.com  
www.master-builders-solutions.com  
B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164  
RPR/RPM Antwerpen (Afdeling Hasselt)

## Atsakomybės apribojimas:

Atsižvelgiant į labai skirtingas sąlygas konkrečiose darbo vietose ir mūsų produkto taikymo sritis, šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio naudojimo gairės. Informacija parengta remiantis mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir patirtimi. Klientas nėra atleidžiamas nuo pareigos atlikti išsamų produkto tinkamumo ir galimo naudojimo pagal numatytą paskirtį bandymą. Dėl galimo taikymo, kuris nėra aiškiai nurodytas techninių duomenų lapo skyriuje "Paskirtis", klientas privalo kreiptis techninės pagalbos telefonu. Visa atsakomybė už produkto naudojimą ne pagal duomenų lape nurodytą paskirtį iš anksto nepasikonsultavus su Master Builders Solutions ir už bet kokius galimus iš to kylančius nuostolius tenka klientui.

Visi šiame dokumente pateikti aprašymai, brėžiniai, nuotraukos, duomenys, rodikliai ir svoriai gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir nėra produkto naudojimo sąlyga prilygstanti sutarčiai. Už galimų nuosavybės teisių bei taikomų įstatymų ir nuostatų laikymąsi atsakingas yra tik mūsų produktų gavėjas. Nuoroda į kitų bendrovių prekių ženklus nėra jų rekomendacija ar draudimas naudoti panašios rūšies produktus. Mūsų pateikta informacija tik apibūdina produktų ir paslaugų kokybę ir nesuteikia jokios garantijos. Mes prisiimame atsakomybę už neišsamius ar neteisingus duomenis mūsų duomenų lapuose tik tuo atveju, jei jie atsirado tyčia ar dėl didelio aplaidumo, nepažeisdami teisės reikšti pretenzijas pagal atsakomybės už gaminius įstatymus.